

OldWood

TECHNISCHE GELATINE

Verwendungshinweise

- Produkt für den gewerblichen Gebrauch -

1. Man löst 2,3 g technische Gelatine in 100 ml warmem Wasser (ca. 40 - 45 °C). Das Produkt muss frisch und unmittelbar vor der Verwendung hergestellt werden.
2. Für die Anwendung ist es empfehlenswert, ein Stück Schwamm oder einen Pinsel zu verwenden. Das Produkt muss gleichmäßig auf die zu lackierende Oberfläche aufgebracht werden.
3. Nach der Anwendung lässt man die Flächen an der Luft trocknen. Man kann auch einen Föhn oder Lufttrockner verwenden, um den Prozess zu beschleunigen und innere Spannungen im Holz zu vermeiden.
4. Reiben Sie vor der Anwendung einer zweiten Schicht die Oberfläche mit einem sauberen Leinentuch sauber, um Unebenheiten aus dem Holz zu entfernen.
5. Wenn die letzte Schicht trocken ist, reibt man sie mit dem Lappen sauber. Bei Produktüberständen sind glänzende Flächen zu sehen. Dann muss man die Oberfläche mit einem feuchten Tuch säubern, um diese Gelatinereste zu entfernen. Danach gut trocknen lassen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Verwenden Sie Vinyl- oder Nitrilhandschuhe bei Hands-on-Anwendungen
Entsorgen Sie das Produkt fachgerecht , sobald die Anwendung abgeschlossen ist

Old Wood Colours & Varnishes s.l.

Plaza Castilla, 3 – 28046 Madrid – Spain

www.oldwood1700.com

